

# CBTM

## Halogenfri, flammehemmende krympestrømpe

Meget god motstandsdyktighet mot krypestrømmer. Strømpen har også god elektrisk holdefasthet og egner seg derfor godt som skinneisolasjon. Ved behov for større holdefasthet enn det en slange gir, kan flere slanger krympes utenpå hverandre.

Kan benyttes ved kontinuerlig temperatur opp til 120°C. Slangen er fleksibel også etter nedkrymping og har god motstandsdyktighet mot erosjon og UV.

Strømpen kan også brukes som ytre kappe på kabelskjøter.



### Egenskaper:

Egenskap	Testmetode	Typisk resultat
Elektrisk holdefasthet	ASTM D149	20 kV/mm
Overflate motstand	ASTM D257	$510 \times 10^9$ ohm
Volum resistivitet	ASTM D257	$2,2 \times 10^{13}$ ohm/cm
Dielektrisitetskonstant	ASTM D150	3,4
Krypestrømsmotstand	ASTM D2303 / ANSI C37	Ingen krypestrømmer

### Bestillingsinformasjon:

El. nr.	Benevnelse	Indre diameter før krymp mm	Indre diameter helt nedkrympet mm	Lengde pr. rull m
18 190 50	CBTM 33/10	33	10	15
18 190 51	CBTM 52/19	52	19	15
18 190 52	CBTM 70/25	70	25	15
18 190 53	CBTM 88/30	88	29	10
18 190 54	CBTM 119/40	119	40	10